



**ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ  
ЭПОКСИДНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ ГРУНТ  
DURPOL серия «ANTICORROSION11»  
код - 6L4800003T002  
арт. 60000003 HP (High Performance)  
Ведомость технических данных**



**Характеристики  
порошковой  
композиции**

Порошковые лакокрасочные материалы на эпоксидной основе, с высокими показателями укрывистости и розлива. Используется в сочетании, как с порошковыми покрытиями, так и с жидкими красками.  
Продукт непроницаем для влаги, а также стоек к маслам, смазкам и растворителям. Предназначены для антикоррозионной защиты металлических изделий.  
Для повышения срока службы покрытия, рекомендуется химическая подготовка поверхности (обезжиривание и фосфатирование), в качестве альтернативы, возможна пескоструйная обработка (тип SA-2½)

Одобрено QUALISTEELCOAT № PE-0039  
Коррозионный класс C5M-H, C-5I-H

**Режим отверждения**

Температура: 180 °C  
Время: 15 мин.

**Рекомендуемая толщина  
пленки:**

50-60 мкм

**Механические  
характеристики**

**Твердость (ISO 2815):** >=80.

**Прочность при изгибе (по ISO 1519):** >=4 мм.

**Адгезия, определяемая методом решетчатых надрезов (по ISO 2409):** Gt 0 (100% сохранность).

**Прочность при растяжении на прессе Эриксона (по ISO 1520):** >=5 мм.

**Прочность при ударе (по ASTM D 2794):** >=2.5 Nm.

**Степень блеска**

10-30% блеска (по ISO 2813).

**Коррозионная стойкость**

**Камера соляного тумана (ISO 9227):** 2000 часов – проникновение менее 1 мм.

**Камера влажности (ISO 6270):** 1000 часов без изменений.

**Испытания по Kesternich (ISO 3231):** после 10 циклов нет ослабления адгезии.

**Условия проведения  
испытаний**

Все испытания проводились на обезжиренных CRS стальных пластинах толщиной 1 мм.

**Хранение**

Срок стабильного хранения краски в сухом помещении при температуре ниже 25 °C составляет 12 месяцев.

**Примечание: не допускается даже кратковременный нагрев краски до температуры 50 °C.**

КОМПАНИЯ EUROPOLVERI S.p.A. (Сандро, Италия)

**Официальный  
дистрибьютор**

**ООО “Евро-Декор”**

Москва, 129329, ул. Ивовая, д.2. Тел./факс: +7 (495) 775-07-07