



ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ЭПОКСИДНЫЙ ПОРОШКОВЫЙ ГРУНТ
DURPOL серия «ANTICORROSION11»
код 60000003 HP (High Performance)
Ведомость технических данных



**Характеристики
порошковой
композиции**

Порошковые лакокрасочные материалы на эпоксидной основе, с высокими показателями укрывистости и розлива. Предназначены для антикоррозионной защиты металлических изделий. Для повышения срока службы покрытия рекомендуется подготовка поверхности (обезжиривание и фосфатирование).

Режим отверждения

Температура: 180 °С
Время: 15 мин.

**Рекомендуемая толщина
пленки:**

70-90 мкм

**Механические
характеристики**

Твердость (ISO 2815): ≥ 80 .

Прочность при изгибе (по ISO 1519): ≥ 4 мм.

Адгезия, определяемая методом решетчатых надрезов (по ISO 2409): Gt 0 (100% сохранность).

Прочность при растяжении на прессе Эриксона (по ISO 1520): ≥ 5 мм.

Прочность при ударе (по ASTM D 2794): ≥ 2.5 Nm.

Степень блеска

10-30% блеска (по ISO 2813).

Коррозионная стойкость

Камера соляного тумана (ISO 9227): 2000 часов – проникновение менее 1 мм.

Камера влажности (ISO 6270): 1000 часов без изменений.

Испытания по Kesternich (ISO 3231): после 10 циклов нет ослабления адгезии.

**Условия проведения
испытаний**

Все испытания проводились на обезжиренных CRS стальных пластинах толщиной 1 мм.

Хранение

Срок стабильного хранения краски в сухом помещении при температуре ниже 25 °С составляет 12 месяцев.

Примечание: не допускается даже кратковременный нагрев краски до температуры 50 °С.

КОМПАНИЯ EUROPOLVERI S.p.A. (Сандринго, Италия)

**Официальный
дистрибьютор**

ООО “Евро-Декор”

Москва, 129329, ул. Ивовая, д.2. Тел./факс: +7 (495) 775-07-07