



ПОРОШКОВЫЕ ПОКРЫТИЯ
ЭПОКСИДНЫЙ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИЙ
ПОРОШКОВЫЙ ГРУНТ
DURPOL серия «ANTICORROSION11»
код - 6L2800003T002
арт. 60000004 AP (Active Protection)
Ведомость технических данных



**Характеристики
порошковой
композиции**

Порошковые лакокрасочные материалы на эпоксидной основе с высоким содержанием цинка, а также высокими показателями укрывистости и розлива. Используется в сочетании, как с порошковыми покрытиями, так и с жидкими красками. Продукт непроницаем для влаги, а также стоек к маслам, смазкам и растворителям. Предназначен для антикоррозионной защиты стальных изделий.

Не рекомендуется покрывать цветные металлы. Для повышения срока службы покрытия, рекомендуется химическая подготовка поверхности (обезжиривание и фосфатирование), в качестве альтернативы возможна пескоструйная обработка (тип SA-2½)

Одобрено QUALISTEELCOAT № PE-0027

Коррозионный класс C4-H

Режим отверждения

Температура: 180 °C
Время: 15 мин

**Рекомендуемая толщина
пленки:**

50-60 мкм

**Механические
характеристики**

Твердость, (ISO 2815): >=80.

Прочность при изгибе (по ISO 1519): >=4 мм.

Адгезия, определяемая методом решетчатых надрезов (по ISO 2409): Gt 0 (100% сохранность).

Прочность при растяжении на прессе Эриксона (по ISO 1520): >=5 мм.

Прочность при ударе (по ASTM D 2794): >=2.5 Nm.

Степень блеска

60-80% блеска (по ISO 2813).

Коррозионная стойкость

Камера соляного тумана (ISO 9227): 3000 часов – проникновение менее 1 мм.

Камера влажности (ISO 6270): 1000 часов без изменений.

Испытания по Kesternich (ISO 3231): после 10 циклов нет ослабления адгезии.

**Условия проведения
испытаний**

Все испытания проводились на обезжиренных холоднокатаных стальных пластинах толщиной 1 мм.

Хранение

Срок стабильного хранения краски в сухом помещении при температуре ниже 25 °C составляет 18 месяцев.

Примечание: не допускается даже кратковременный нагрев краски до температуры 50 °C.

КОМПАНИЯ EUROPOLVERI S.p.A. (Сандриго, Италия)

**Официальный
дистрибьютор**

ООО “Евро-Декор”

Москва, 129329, ул. Ивовая, д.2. Тел./факс: +7 (495) 775-07-07